



CONCRETO RESISTENTE A FLEXIÓN CRF

El concreto Resistente a Flexión o MR (módulo de ruptura), es una mezcla de cemento hidráulico, agregados, agua y aditivos especiales, técnicamente formulados para la construcción de pisos y pavimentos en condiciones de carga comunes en una estructura de concreto soportada sobre terreno.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del concreto, se debe realizar un curado cuidadoso, preferentemente durante 07 días después de su colocación.
- Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el concreto llegue a la obra, para colocarlo con rapidez.
- Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder su brillo. No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar con otros materiales el concreto, pues perjudica su calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulos de Ruptura de 32 a 48 kg/cm².
- Peso volumétrico mayor a 2200 kg/m³.
- T.M.A. de 20 y 40 mm.
- Revenimientos de 08 hasta 18 cm.

Uso

- Patios de maniobras.
- Pavimentos urbanos.
- Pisos industriales.
- Estacionamientos.
- Terminales de tránsito aéreo y terrestre.
- Carreteras.
- Puertos, entre otros.

CONCRETOS BAJA SUR

Somos una empresa sudcaliforniana líder en la fabricación y comercialización de concreto premezclado y derivados de la más alta calidad.

Utilizamos procesos innovadores y tecnologías de vanguardia.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas, creando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.

Somos LÍDERES en los mercados en los que participamos por nuestra calidad en productos y servicios.

ventas@concretosbajasur.com

(612) 128 3715

(612) 348 9806

www.concretosbajasur.com.